

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



NORMA STANDARDS  
NORME NORM

RISULTATO PROVA\* TEST RESULTS\*  
RESULTATS DES ESSAIS\* ERGEBNISSE\*



Classificazione prodotto  
Product classification  
Classement  
Klassifizierung

UNI EN 14411-G  
ISO 13006

Gruppo Bla completamente greificato  
Group Bla fully vitrified  
Group Bla grès cérame fin  
Gruppe Bla Feinsteinzeug



Caratteristiche dimensionali e d'aspetto  
Dimensional and surface quality  
Caractéristiques de la surface  
Oberflächenqualität

UNI EN ISO 10545-2

Tolleranze minime nella 1ª scelta  
Very low tolerance  
Des tolérances minimales en 1er choix  
Entspricht Normen



Assorbimento di acqua  
Water absorption  
Absorption d'eau  
Wasseraufnahme

UNI EN ISO 10545-3

< 0,1%



Resistenza alla flessione  
Flexural strength  
Résistance à la flexion  
Biegezug-Festigkeit

UNI EN ISO 10545-4

> 45 N/mm<sup>2</sup>



Resistenza al gelo  
Frost resistance  
Résistance au gel  
Frostwiderstandsfähigkeit

Qualsiasi norma  
All standards  
Toute norme  
Alle normen

Garantita  
Guaranteed  
Garantie  
Frostsicher



Resistenza attacco chimico  
(esclusione acido fluoridrico)  
Resistance to acids and alkalis  
(with the exception of hydrofluoric acid)  
Résistance à l'attaque chimique  
(exclusion de l'acide fluorhydrique)  
Säure und Laugen Beständigkeit  
(mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)

UNI EN ISO 10545-13

Nessuna alterazione  
No damage  
Non attaquées  
Nicht angegriffen



Resistenza usura e abrasione  
Wear and abrasion resistance  
Résistance à l'usure et abrasion  
Abriebhärte

UNI EN ISO 10545-6

≤ 150 mm<sup>3</sup>



Dilatazione termica lineare  
Linear thermal expansion  
Coefficient linéaire de dilatation thermique  
Lineare Wärmeausdehnung

UNI EN ISO 10545-8

6 x 10<sup>-6</sup>



Resistenza alle macchie  
Stain resistance  
Résistance aux taches  
Fleckenfestigkeit

UNI EN ISO 10545-14

Garantita  
Guaranteed  
Garantie  
Garantiert



Resistenza dei colori alla luce  
Colour resistance to sunlight exposure  
Résistance de la couleur à la lumière  
Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird

DIN 51094

Nessuna variazione  
No change of colours  
Couleurs inchangées  
Keinerlei Farbänderung

\* Valore indicativo Approx value Donnée approximative Ungefähre Werte

◆ Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list:  
Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: Sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>