

# TERRE TOSCANE

PIETRE NATIVE

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain  
Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug



CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



|  | norma<br>standards<br>norme<br>Norm  | risultato prova*<br>test results*<br>résultats des essais*<br>Ergebnisse*   |
|--|--|---|
|  | UNI EN 14411-G<br>ISO 13006  | gruppo Bla completamente greificato<br>group Bla fully vitrified<br>group Bla grès cérame fin<br>Gruppe Bla Feinsteinzeug |
|  | UNI EN ISO 10545-2   | tolleranze minime nella 1ª scelta<br>very low tolerance<br>des tolérances minimales en 1er choix<br>Entspricht Normen     |
|  | UNI EN ISO 10545-3   | < 0,1%  |
|  | UNI EN ISO 10545-4   | 45 N/mm <sup>2</sup>  |
|  | qualsiasi norma<br>all standards<br>toute norme<br>alle normen                                     | garantita<br>guaranteed<br>garantie<br>Garantiert   |
|  | UNI EN ISO 10545-13  | A   |
|  | UNI EN ISO 10545-6   | ≤ 150 mm <sup>3</sup>   |
|  | UNI EN ISO 10545-8   | 6 x 10 <sup>-6</sup>  |
|  | UNI EN ISO 10545-14  | 4 - 5<br>garantita guaranteed<br>garantie Garantiert  |
|  | DIN 51130<br><br>D.M. N° 236 DEL 14.06.89<br>METODO B.C.R.<br><br>BS7976-2:2002<br>BSEN13036-4:201 | Naturale Matt Naturelle Matt <b>R9</b><br><br>valore μ > 0,40   |
|  | DIN 51094  | nessuna variazione<br>no change of colours<br>couleurs inchangées<br>Keinerlei Farbänderung                               |

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

\*\* si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

\*\*\* prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.